

№ п/п	Наименование товара	Функциональные и качественные характеристики товара используемого при выполнении работ
1	Краска водоэмульсионная. Товарный знак не зарегистрирован. Пр-во: Российская Федерация, 2017. Сертификат в наличии.	Массовая доля нелетучих веществ, % (*) – 55 Вязкость при температуре 20 С (*) - 30 Укрывистость высушенной пленки: 120 г/м Стойкость краски к воздействию воды: 12 Степень перетира: 30 мкм Морозостойкость (*) - 5 циклов Время высыхания до степени 3 (*) - 1 час рН краски (*) – 7,4
2	Стеклообои, ёлочка крупная. Товарный знак не зарегистрирован. Пр-во: Российская Федерация, 2017. Сертификат в наличии.	Тип работ: внутренние работы Плотность полотна, г/м <sup>2</sup> (*) - 135 Рисунок: елочка
3	Линолеум комплексный гомогенный. Товарный знак не зарегистрирован. Пр-во: Российская Федерация, 2017. Сертификат в наличии.	Группа горючести: Г1 Общая толщина, (мм) (*) - 2,5 Класс износостойкости: 34 Размер: ширина, (м) (*) - 2 Вес, г/м <sup>2</sup> (*) - 3500 Группа воспламеняемости: В2 Группа распространения пламени: РП1 Группа дымообразующей способности: Д2 Группа токсичности продуктов горения: Т2
4	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна. Товарный знак не зарегистрирован. Пр-во: Российская Федерация, 2017. Сертификат в наличии.	Теплопроводность $\lambda_{10} = 0,037$ Вт/мК Теплопроводность $\lambda_{25} = 0,039$ Вт/мК Теплопроводность $\lambda_A = 0,042$ Вт/мК Теплопроводность $\lambda_B = 0,044$ Вт/мК Коэффициент паропроницаемости: 0,55 мг/мчПа Группа горючести: НГ Сжимаемость под удельной нагрузкой 2 кПа: 70%
5	Панели потолочные с комплектующими Армстронг. Пр-во: Российская Федерация,	Тип: Плита потолочная Состав: Минеральное волокно Показатель звукоизоляции: 32 дБ Коэффициент звукопоглощения: 0.15 Светоотражение: 85 % Влагостойкость: наличие

	2017. Сертификат в наличии.	Теплопроводность, Вт/(м*К) (*) - 0,052 Тип поверхности: Гладкая Оттенок: Белый Длина: 600 мм Ширина: 600 мм Толщина: 12 мм
6	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, гладкая без завала Товарный знак не зарегистрирова н. Пр-во: Российская Федерация, 2017. Сертификат в наличии.	Предел прочности при изгибе, МПа (*) - 15 Химическая стойкость глазури: При воздействии раствора №3 нет потери блеска, изменения цветового тона и декоративного покрытия.
7	Клей для обоев КМЦ Товарный знак не зарегистрирова н. Пр-во: Российская Федерация, 2017. Сертификат в наличии.	Содержание в составе сухого вещества, % (*) - 50 Доля хлорида натрия в общем объеме сухого вещества, % (*) - 21 Воды в сухом веществе, % (*) - 16 Растворимость, % (*) - 96 Время разбухания до однородной массы, час (*) - 2,5

Все материалы (товары, оборудование) имеют сертификаты качества, сертификаты соответствия, являются новыми, ранее не использовавшимися, соответствуют нормативным документам и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Документация предоставляется заказчику вместе с материалом (товаром, оборудованием).